



ООО «Бюро 237»

ИНН 7807267630, КПП 780701001, ОГРН 1237800108050

198412, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Ломоносов, ул. Первомайская, дом 2/71, литера А, помещение 2-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 18

р/с 40702810932410014401 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург

E-mail: lepilo@mail.ru, Телефон/мессенджеры +7(926)800-00-55

Композиция RAF S200. УФ-стойкая гидроизолирующая система для ремонта дорожных покрытий

Полимер-битумная **композиция RAF S200** с наполнением из резиновой крошки, предназначенный для санации трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий. Идеально подходит для восстановления герметичности покрытий асфальтированных стилобатов. **Композиция** имеет отличную адгезию к асфальтобетонным основаниям, создавая эластичную гидроизолирующую пломбу, устойчивую к воздействию стандартных факторов, воздействующих на асфальтобетонные покрытия. **Композиция** наносится холодным способом, не требует использования открытого огня или подогрева. Может применяться для защиты влажной поверхности, в том числе при отрицательных температурах. **Композиция** устойчива к атмосферным осадкам средней интенсивности, выпавшими спустя 1 час после нанесения. После окончательной полимеризации образует стойкое к истиранию покрытие.

Для наилучшей герметизации рекомендуется предварительная проливка трещины герметиком средней вязкости ручного нанесения GCBP C200.

Нанесение

Для нанесения **композиции** не требуется специальное оборудование. После заполнения полостей составом производится зачеканивание с помощью деревянной или резиновой киянки, шпателя.

Композицию следует наносить на поверхность, не имеющую непрерывной водной плёнки (луж или льда), очищенную от грязи, мусора, масел и жира, при температуре окружающей среды выше +5°C (для «летней» серии) и выше -15°C (для «зимней» серии). Роса, туман, иней – не являются препятствием для нанесения композиции. **Композиция RAF S200** достигает полного затвердевания в течение 48 часов. Сотрудники ООО «БЮРО 237» производят обучение методике выполнения работ с применением данного типа материалов. Необходимое оборудование также можно заказать к поставке.

Расход продукта

Норма расхода **композиции RAF S200** составляет примерно 1,4 объёма восстанавливаемой трещины или выбоины.

Ограничения

Композиция RAF S200 — средне щелочное вещество. Во время нанесения этого продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности, надевать надлежащие средства защиты (перчатки, очки и т. д.). Для получения дополнительной информации перед началом работы обязательно ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта. По любым вопросам обращайтесь в службу технической поддержки ООО «Бюро 237».

Физические характеристики

Свойство	Типичный результат
Цвет	От коричневого до черного
Удельная масса (жидкость), гр/см ³	Примерно 1.0
Запах	Нет
Летучие органические вещества	Не содержит растворителей
% сухого вещества	75,00%
pH	10 – 12

Эксплуатация (затвердевшая мембрана)

Свойство	Типичный результат
Цвет	Черный
Удельная масса, гр/см ³	Примерно 1.4
Устойчивость к химическим элементам	Стоек к соленой воде и большинству неорганических растворов
Устойчивость к погодным условиям (Ксенон)	Проходит, нет ухудшения пленки
Устойчивость к погодным условиям ASTM G155, 250 ч	> 90% сохранение прочности на растяжение
Прочность на растяжение ASTM D 412, кПа	~ 50
Растяжение	> 10 %
Твердость, дурометр ОО	83-85
Твердость по Шору А	18-20
Твердость по Шору D	3 — 4
Адгезия к бетону, мПа	0,6-1,6
Прочность на пробой при низких температурах -10°C	Проходит