

**ООО «Бюро 237»**

ИНН 7807267630, КПП 780701001, ОГРН 1237800108050

198412, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Город Ломоносов, ул Первомайская, до 2/71, литера А, помещение 2-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 18 р/с 40702810932410014401 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" г. Санкт-Петербург

E-mail: lepilo@mail.ru, Телефон/мессенджеры +7(926)800-00-55

Эмульсия ААШ С400 Аппликационная гидрошпонка-

Гидроизоляция и защита бетонных поверхностей

- не содержит горючие растворители
- не содержит летучие органические соединения
- нетоксична
- без запаха
- на водной основе
- температура применения выше +5 °С (выше -15°С для «зимней» серии)

Эмульсия ААШ С400 — аппликационная гидрошпонка предназначена для герметизации рабочих (холодных) швов железобетонных конструкций как на этапе строительства, так и при ремонте, устранении дефектов, в том числе при поздней заделке технологических проемов включая окна распорной системы. Представляет собой однородную сметанообразную массу черного, темно-синего или темно-коричневого цвета. Выпускается в летней и зимних сериях. Может наноситься при температуре окружающей среды и защищаемой поверхности выше +5°С (зимняя серия до -15°С) на влажную железобетонную поверхность. Лимитирующими факторами для применения являются загрязненность поверхности мелкодисперсной пылью (глиной, илом), органическими маслами (бетонразделяющие составы, отработка и т. д.). При необходимости нанесения на такие участки они должны быть тщательно очищены. Неровности, дефекты поверхности и т. п. не влияют на качество материала и не снижают его функциональных свойств, при условии полного заполнения дефектов эмульсией ААШ С400.

Расход продукта

Расчетная толщина создаваемого покрытия после полимеризации должна составлять не менее 3х мм. Это достигается повторным нанесением и /или использованием формообразующих элементов (маяки, геополотно, стекловолоконная сетка, стеклоткань, фиброволоконная сетка).

Нанесение

Эмульсия ААШ С400 при использовании не требует специальных СИЗ, наноситься кистью, валиком, шпателем, шваброй.

Материал может быть расфасован в бочки 220л, ведра 20л.

Для получения дополнительной информации перед началом работы обязательно ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта для получения дополнительной информации. Некоторые поверхности, такие как угольная смола, не подходят для нанесения данной эмульсии. По любым вопросам обращайтесь в службу технической поддержки ООО «Бюро 237».

Физические характеристики

Свойство	Типичный результат
Цвет	От коричневого до черного
Удельная масса (жидкость), гр/см ³	Примерно 1.0
Запах	Нет
Летучие органические вещества	Не содержит растворителей
% сухого вещества	55,00%
Вязкость (свк)	8000-9000
pH	10 - 12

Эксплуатация (затвердевшая мембрана)

Свойство	Типичный результат
Цвет	Черный
Удельная масса, гр/см ³	Примерно 1.0
Устойчивость к химическим элементам	Стоек к соленой воде и большинству неорганических растворов
Устойчивость к погодным условиям (Ксенон)	Проходит, нет ухудшения пленки
Устойчивость к погодным условиям ASTM G155, 250ч	> 90% сохранение прочности на растяжение
Прочность на растяжение ASTM D 412, кПа	~ 150
Растяжение	> 400 %
Твердость, дуrometer OO	83-85
Твердость по Шору А	18-20
Твердость по Шору D	3 — 4
Адгезия к бетону, мПа	0,6-1,6
Прочность на пробой при низких температурах -10°C	Проходит