



ООО «Бюро 237»

ИНН 7807267630, КПП 780701001, ОГРН 1237800108050

198412, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Город Ломоносов, ул Первомайская, дом 2/71, литера А, помещение 2-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 18 р/с 40702810932410014401 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" г. Санкт-Петербург

E-mail: lepilo@mail.ru, Телефон/мессенджеры +7(926)800-00-55

Битумный праймер БПР 120

Антикоррозионная защита бетонных поверхностей

- не содержит горючие растворители
- не содержит летучие органические соединения
- нетоксичен
- без запаха
- на водной основе

Эмульсия БПР 120 — однокомпонентная гидроизолирующая композиция для ручного или механического нанесения. Применяется для антикоррозионной защиты железобетонных конструкций (лотки, кольца, подбетонная подготовка, основания столбов, опор). Представляет собой однородную сметанообразную массу черного, темно-синего или темно-коричневого цвета. Выпускается в летней и зимних сериях. Может наноситься при температуре окружающей среды и защищаемой поверхности от +5 °С («зимняя серия» до -15°С) на влажную поверхность. Лимитирующими факторами для применения являются загрязненность поверхности мелкодисперсной пылью (глиной, илом), органическими маслами (бетонразделяющие составы, отработка и т. д.). При необходимости нанесения на такие участки они должны быть тщательно очищены. Неровности, дефекты поверхности и т. п. не влияют на гидроизолирующие качества материала при условии непрерывности слоя.

Расход продукта

Расчетная толщина создаваемого покрытия после полимеризации должна составлять не менее 0,5 мм. При необходимости возможно армирование геополотном. Для обеспечения толщины 0,5 мм в среднем достаточно 1 кг продукта на м².

Нанесение

Эмульсия БПР 120 при использовании не требует специальных СИЗ, наносится кистью, валиком, шпателем, шваброй, возможно нанесение одноканальным аппаратом безвоздушного напыления. Может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Материал может быть расфасован в еврокубы, в бочки 220л, 227л, ведра 25 л, 20л, 10л, 5л.

Для получения дополнительной информации перед началом работы обязательно ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.

Некоторые поверхности, такие как каменноугольная смола, не подходят для нанесения данной эмульсии.

По любым вопросам обращайтесь в службу технической поддержки ООО «Бюро 237».

Эксплуатация (затвердевшая мембрана)

Свойство	Типичный результат
Цвет	Черный
Удельная масса, гр/см ³	Примерно 1.0
Устойчивость к химическим элементам	Стоек к соленой воде и большинству
Устойчивость к погодным условиям (Ксенон)	Проходит, нет ухудшения пленки
Устойчивость к погодным условиям ASTM G155, 250ч	> 90% сохранение прочности на растяжение
Прочность на растяжение ASTM D 412, кПа	~ 50
Растяжение	~ 40,00%
Твердость, дуrometer OO	83-85
Твердость по Шору А	18-20
Твердость по Шору D	3 — 4
Адгезия к бетону, мПа	0,6-1,6
Прочность на пробой при низких температурах -10°С	Проходит