



ООО «Бюро 237»

ИНН 7807267630, КПП 780701001, ОГРН 1237800108050

198412, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Ломоносов, ул. Первомайская, дом 2/71, литера А, помещение 2-Н, ПОМЕЩЕНИЕ 18

р/с 40702810932410014401 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург

E-mail: lepilo@mail.ru, Телефон/мессенджеры +7(926)800-00-55

Битумный праймер БПР 50

Антикоррозионная защита бетонных поверхностей

- не содержит горючие растворители
- не содержит летучие органические соединения
- нетоксичен
- без запаха
- на водной основе

Эмульсия БПР 50 — однокомпонентная композиция для ручного или механического нанесения. Предназначена для модификации поверхности перед укладкой наплаваемых рулонных гидроизолирующих материалов. Представляет собой однородную водоосновную композицию без резкого запаха, не содержащую в составе органических растворителей. Относится к слабогорючим составам (группа горючести – Г1). Представляет собой однородную сметанообразную массу черного, темно-синего или темно-коричневого цвета. Выпускается в летней и зимних сериях. Может наноситься при температуре окружающей среды и защищаемой поверхности от +5 °С (зимняя серия до -15°С) на влажную поверхность. Лимитирующими факторами для применения являются загрязненность поверхности мелкодисперсной пылью (глиной, илом), органическими маслами (бетонразделяющие составы, отработка и т. д.). При необходимости нанесения на такие участки они должны быть тщательно очищены. Неровности, дефекты поверхности и т. п. не влияют на гидроизолирующие качества материала при условии непрерывности слоя.

Расход продукта

Расчетная толщина создаваемого покрытия после полимеризации должна составлять не менее 0,35 мм. Для обеспечения толщины 0,5 мм в среднем достаточно 1 кг продукта на м² на эталонном участке. Поры, трещины, неровности, гигроскопичность поверхности и метод нанесения оказывают влияние на толщину формируемого покрытия.

Нанесение

Эмульсия БПР 50 при использовании не требует специальных СИЗ, наносится кистью, валиком, шпателем, шваброй, возможно нанесение одноканальным аппаратом безвоздушного напыления. Может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Материал может быть расфасован в еврокубы, в бочки 220л, 227л, ведра 25 л, 20л, 10л, 5л.

Для получения дополнительной информации перед началом работы обязательно ознакомьтесь с паспортом технической безопасности продукта.

Некоторые поверхности, такие как каменноугольная смола, не подходят для нанесения данной эмульсии.

По любым вопросам обращайтесь в службу технической поддержки ООО «Бюро 237».

Эксплуатационные характеристики (затвердевшая мембрана)

Свойство	Типичный результат
Цвет	Черный
Удельная масса, гр/см ³	Примерно 1.0
Устойчивость к химическим элементам	Стоек к соленой воде и большинству неорганических растворов
Устойчивость к погодным условиям (Ксенон)	Проходит, нет ухудшения пленки
Устойчивость к погодным условиям ASTM G155, 250ч	> 90% сохранение прочности на растяжение
Прочность на растяжение ASTM D 412, кПа	~ 50
Растяжение	~ 20,00%
Твердость, дуrometer OO	83-85
Твердость по Шору А	18-20
Твердость по Шору D	3 — 4
Адгезия к бетону, МПа	0,6-1,6
Прочность на пробой при низких температурах -10°С	Проходит